

BIGUMA® **-Emulsion HK-S**

(раньше: Hilgers-Haftkleber P66, Biguma®- Haftkleber)

Тип: C40B5-S



Применение

BIGUMA®- Emulsion HK-S применяется для напыления основы с целью создания жесткого соединения между асфальтобетонными слоями согласно ZTV Asphalt-StB для класса нагрузки КН от 1,8 до 0,3.

Совместимость

BIGUMA®- Emulsion HK-S сертифицированная как катионная битумная эмульсия C40B5-S согласно национального рамочного закона TL BE-StB и согласованной европейской Нормы DIN EN 13808. Наш беспрерывный контроль качества гарантирует высокие требования к предъявляемому качеству.

Характеристики

BIGUMA®- Emulsion HK-S – это особенно простая в распылении Битумная эмульсия. Сочетание очень хороших смачивающих свойств и высокой адгезии позволяет использовать BIGUMA®- Emulsion HK-S для оптимального сцепления слоев асфальта при правильном использовании.

BIGUMA®- Emulsion HK-S – это очень легко используемый продукт, который отличается следующими характеристиками:

- низкий расход
- высокая способность смачивания основы
- хорошее сцепление асфальтовых слоев
- легкое и равномерное распыление
- сравнительно небольшой аэрозольный туман
- простое нанесение
- хорошая адгезия эмульсии благодаря катионно-активной структуре
- высокая стабильность при хранении эмульсия
- соответствует национальным стандартам
- соответствует европейским стандартам
- безопасная для окружающей среды

Указания по применению

BIGUMA®- Emulsion HK-S поставляется готовой к применению. Для гомогенизации перед применением следует покатать и контейнер или канистры должны быть перемешаны. Работы с распылением осуществляются на больших площадях с помощью гидранатора, а на небольших площадях с помощью ручных устройств. Работа должна быть скоординирована таким образом, чтобы BIGUMA®- Emulsion HK-S могла высыхать, но не подвергалась воздействию в течение неоправданно долгого времени.

При этом следует принимать во внимание, что время высыхания зависит от погодных условий.

При влажной погоде, а также при температуре окружающей среды ниже 3 °C нанесение эмульсии следует прекратить. Следует избегать, чтобы обработанные поверхности были открыты для проезда или поддавались на долгое время непогодным условиям, поскольку поверхность может быть загрязнена и в результате теряется адгезивная сила. Напыление BIGUMA®- Emulsion HK-S следует осуществлять по возможности тонким слоем и на всей поверхности, поскольку после этого вступают в силу когезионные свойства. Слишком толстое нанесение влияет таким образом, что связывающее

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

действует как пленка, благоприятствующая скольжению и соединение слоев может ослабляться. При устройстве литого асфальтобетона или асфальтной мастики основу нельзя покрывать BIGUMA®-Emulsion HK-S.

Расход материала

Опыт показывает, что расход составляет 0,20 - 0,30 кг/м², а верхний предел - для выработанных подложек.

Форма поставки

Автоцистерна

1000 кг Еврокуб – контейнер

25 кг тара,

Другие упаковочные единицы по запросу

Хранение

Хранить в неоткрытой оригинальной таре минимум 12 недель. Тару следует хранить в непромерзающем помещении. Избегать прямого солнечного излучения.

Очистители

В свежем состоянии:

вода

В затверлевшем состоянии:

BTGUMA®- SWS или бензин

При контакте с кожей:

паста для мытья рук

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

 +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de

Технические данные

BIGUMA®- Emulsion HK-S					C40B5-S
Примечания		DIN EN	Единица	Класс	Требование
Определять на битумной эмульсии					
Процесс распада: Величина распада (Форшамме наполнитель)*	13075-1		5		> 170
Способность проникновения	12849	МИН.	1		DS
Содержание связывающего вещества	1428	М.-%	3		38 - 42
Время истечения, 2мм при 40° C*	12846-1	s	2		≤ 20
Остаток на сите 0,5мм – сито	1429	М.-%	4		≤ 0,5
Остаток на сите через 7 дней 0,5мм – сито			4		≤ 0,5
Адгезия с рекомендуемой зернистостью каменной породы*	13614	%	2		≥ 75
Определять на извлеченном вяжущем (извлечение согласно DIN EN 13074-1)					
Проникновение при 25°C*	1426	0,1мм	5		≤ 220
Точка размягчения по методу кольца и шара*	1427	°C	8		≥ 35
Адгезия (только тип ВР)					
Сила растяжимости*	13589, 13703	J/cm ²			-
Точка распада по Фрааз	12593	°C			-
Эластичный возврат при 10 °C	13398	%			-
Определять на извлеченном и стабилизированном вяжущем (стабилизация вяжущего согласно DIN EN 13074-2)					
Проникновение при 25°C*	1426	0,1мм	1		DS
Точка размягчения по методу кольца и шара*	1427	°C	1		DS
Адгезия (только тип ВР)					
Сила растяжимости*	13589, 13703	J/cm ²			-
Эластичный возврат при 10 °C	13398	%			-

*Существенные характеристики согласно DIN EN 13808:2013

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de  www.dga.de