

# **BIGUMA®** **-Emulsion PMB 60-S**

(раньше: HILAFLEX®- 60 C2)

**Тип: C60BP4-S**



## **Применение**

BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S это полимерная битумная эмульсия тип C60BP4-S для создания соединения слоев согласно TL BE-StB. BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S должна использоваться согласно ZTV Asphalt-StB для класса нагрузки от 100 до 3,2.

## **Совместимость**

BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S сертифицированная как катионная битумная эмульсия C60BP4-S согласно национального рамочного закона TL BE-StB и согласованной европейской Нормы DIN EN 13808. Наш беспрерывный контроль качества гарантирует высокие требования к предъявляемому качеству.

## **Характеристики**

BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S – это легко распыляемая битумная эмульсия. Сочетание очень хороших смачивающих свойств и высокой адгезии позволяет использовать BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S для оптимального сцепления слоев асфальта при правильном использовании.

- низкий расход
- хорошая адгезия эмульсии
- прочное соединение слоев
- равномерное распыление
- высокая стабильность при хранении
- соответствует национальным стандартам
- соответствует европейским стандартам
- безопасная для окружающей среды

## **Указания по применению**

BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S следует в зависимости от устройства нанесения применять с температурой 50-80°C. Распыление осуществляется на больших площадях при помощи гидроатора, на малых площадях также с ручным оросительным оборудованием с подогревом. Работа должна быть скоординирована таким образом, чтобы BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S могла высыхать, но не подвергалась воздействию в течение неоправданно долгого времени. При этом следует принимать во внимание, что время высыхания зависит от погодных условий. При влажной погоде, а также при температуре окружающей среды ниже 3 °C нанесение эмульсии следует прекратить. Следует избегать, чтобы обработанные поверхности были открыты для проезда или поддавались на долгое время непогодным условиям, поскольку поверхность может быть загрязнена и в результате теряется адгезивная сила. Наныление BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S следует осуществлять по возможности тонким слоем и на всей поверхности, поскольку после этого вступают в силу когезионные свойства. Слишком толстое нанесение влияет таким образом, что связывающее действует как пленка, благоприятствующая скольжению и соединение слоев может ослабляться. При устройстве литого асфальтобетона или асфальтной мастики основу нельзя покрывать BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S. Для простой очистки нужно как можно сразу же после нанесения опорожнить устройство для нанесения и почистить.

## **Центральная продажа**

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

+49 231 395797 - 37    info@dga.de    www.dga.de

## Расход материала

Согласно опыту расход составляет 0,15 - 0,50 кг/м<sup>2</sup>, и при этом верхняя граница действует для изношенной и отфрезерованной основы. Потребляемое количество регулируется в зависимости от основы по ZTV Asphalt StB 07.

## Форма поставки

## Комплексное оборудование для работ с распылением

## Автоцистерна

## Расходный резервуар

1000кг Еврокуб – контейнер

30кг тара

Другие упаковочные единицы по запросу

## Хранение

Хранить в неоткрытой оригинальной таре минимум 6 недель. Тару следует хранить в непромерзающем помещении. Избегать прямого солнечного излучения.

## Очистители

В свежем состоянии: вода

В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS или бензин

При контакте с кожей: паста для мытья рук

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

 +49 231 395797 - 37     info@dga.de     www.dga.de

**Технические данные**

<b>BIGUMA®- Emulsion PMB 60-S</b>				<b>C60BP4-S</b>
<b>Примечания</b>	<b>DIN EN</b>	<b>Единица</b>	<b>Класс</b>	<b>Требование</b>
Определять на битумной эмульсии				
Процесс распада: Величина распада (Форшамме наполнитель)*	13075-1		4	110 - 195
Способность проникновения	12849	МИН.	0	КА
Содержание связывающего вещества	1428	M.-%	6	58 - 62
Время истечения, 2мм при 40° С*	12846-1	s	3	15 - 70
Остаток на сите 0,5мм – сито	1429	M.-%	4	≤ 0,5
Остаток на сите через 7 дней 0,5мм – сито			4	≤ 0,5
Адгезия с рекомендуемой зернистостью каменной породы*	13614	%	3	≥ 90
Определять на извлеченном вяжущем (извлечение согласно DIN EN 13074-1)				
Проникновение при 25°C*	1426	0,1 мм	3	≤ 100
Точка размягчения по методу кольца и шара*	1427	°C	4	≥ 50
Адгезия (только тип ВР)				
Сила растяжимости*	13589, 13703	J/cm²	4	≥ 1,0 (при 5 °C)
Точка распада по Фрааз	12593	°C	5	≤ -10
Эластичный возврат при 10 °C	13398	%	3	≥ 50
Определять на извлеченном и стабилизированном вяжущем (стабилизация вяжущего согласно DIN EN 13074-2)				
Проникновение при 25°C*	1426	0,1 мм	1	DS
Точка размягчения по методу кольца и шара*	1427	°C	1	DS
Адгезия (только тип ВР)				
Сила растяжимости*	13589, 13703	J/cm²	1	DS
Эластичный возврат при 10 °C	13398	%	1	DS

\*Существенные характеристики согласно DIN EN 13808:2013

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент [www.dga.de](http://www.dga.de).

**Центральная продажа**

Dortmunder Gußasphalt GmbH &amp; Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ [info@dga.de](mailto:info@dga.de)    [www.dga.de](http://www.dga.de)