

BIGUMA® **-Emulsion PMB65 PT**

(раньше: HILAPOL 65 PT)

Тип: C67BP3-REP



Применение

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT это полимерно-модифицированная битумная эмульсия для применения в процессе Patch (PT-Verfahren).

Совместимость

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT сертифицированная как катионная битумная эмульсия C67BP3-REP согласно национального рамочного закона TL BE-StB и согласованной европейской Нормы DIN EN 13808. Наш беспрерывный контроль качества гарантирует высокие требования к предъявляемому качеству.

Характеристики

В процессе BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT покрывает фракции щебня полностью и не стекает. Процесс распада BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT согласован с общепринятыми фракциями щебня и обычными основами. Свойства распыления этой эмульсии адаптированы к обычным машинам PT и, таким образом, обеспечивают простоту обработки. Сочетание прочной адгезии

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT может быть использована при правильном применении для оптимального восстановления повреждений в поверхностных слоях.

Специальная полимерная модификация этой битумной эмульсии придает наносимому материалу повышенную стойкость, особенно к холодным и механическим нагрузкам.

BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT – это очень легко используемый продукт, который отличается следующими характеристиками:

- хорошая адгезия эмульсии к основе
- очень хорошая удерживаемость щебня
- высокая стойкость к морозу нанесенного слоя
- высокая сопротивляемость при нагрузках
- легкое и равномерное распыление
- высокая стабильность при хранении
- сертифицирована согласно национальным стандартам
- сертифицирована согласно европейским стандартам
- недорогой ремонтный материал и эксплуатационное обслуживание с целью содержания автомобильных дорог
- минимизирует при своевременном применении расходы на ремонт дорожного полотна
- безопасная для окружающей среды

Форма поставки

Автоцистерна

Расходный резервуар

1000 кг Еврокуб – контейнер

200 кг Одноразовая бочка

30 кг тара,

Другие упаковочные единицы по запросу

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Хранение

Хранить в неоткрытой оригинальной упаковке минимум 4 месяца.

Тару следует хранить в непромерзающем помещении. Избегать прямого солнечного излучения.

Очистители

В свежем состоянии: вода

В затвердевшем состоянии: BIGUMA®- SWS или бензин

При контакте с кожей: паста для мытья рук

Технические данные

| BIGUMA®- Emulsion PMB65 PT | | | | | C67BP3-REP |
|---|---------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Примечания | | DIN EN | Единица | Класс | Требование |
| An der Bitumenemulsion zu bestimmen | | | | | |
| Процесс распада: Величина распада (Форшамме наполнитель)* | 13075-1 | | 3 | | 70 - 155 |
| Содержание связывающего вещества | 1428 | M.-% | 8 | | 65 - 69 |
| Время истечения, 2мм при 40 °C | 12846-1 | s | 0 | | KA |
| 4мм при 40 °C* | | | 5 | | 5 - 70 |
| Остаток на сите 0,5мм – сито | 1429 | M.-% | 4 | | ≤ 0,5 |
| Остаток на сите через 7 дней 0,5мм – сито | | | 4 | | ≤ 0,5 |
| Адгезия с рекомендуемой зернистостью каменной породы* | 13614 | % | 3 | | ≥ 90 |
| Определять на извлеченном вяжущем (извлечение согласно DIN EN 13074-1) | | | | | |
| Проникновение при 25 °C* | 1426 | 0,1мм | 5 | | ≤ 220 |
| Точка размягчения по методу кольца и шара* | 1427 | °C | 7 | | ≥ 39 |
| Адгезия (только тип ВР) | | | | | |
| Испытание на ударность* | 13588 | J/cm ² | 5 | | ≥ 0,7 |
| Точка распада по Фрааз | 12593 | °C | 4 | | ≤ -15 |
| Эластичный возврат при 10 °C | 13398 | % | 3 | | ≥ 50 |
| Определять на извлеченном и стабилизированном вяжущем (стабилизация вяжущего согласно DIN EN 13074-2) | | | | | |
| Проникновение при 25 °C* | 1426 | 0,1мм | 1 | | DS |
| Точка размягчения по методу кольца и шара* | 1427 | °C | 1 | | DS |
| Адгезия (только тип ВР) | | | | | |
| Испытание на ударность* | 13588 | J/cm ² | 1 | | DS |
| Эластичный возврат при 10 °C | 13398 | % | 1 | | DS |

*Существенные характеристики согласно DIN EN 13808:2013

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/24

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

 +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de